

Technische Daten Baumwollgewebe KD 38 (285 g/m²) und KD 24 (340 g/m²)

<u>Stoffreferenz</u>	<u>Testverfahren</u>	<u>KD 38</u>	<u>KD 24</u>
Material		100 % Baumwolle	100 % Baumwolle
Ausrüstung		wasser- und schmutz-abweisend Imprägnierung auf Paraffin-Basis	wasser- und schmutz-abweisend Imprägnierung auf Paraffin-Basis
Gewicht (+/- 5 %)	ISO 3801	280 g/qm	340 g/qm
Höchstzugkraft (+/- 10 %)	ISO 5081		
Kette		70 daN / 5 cm	80 daN / 5 cm
Schuss		80 daN / 5 cm	80 daN / 5 cm
Weiterreissfestigkeit	ASTM D 1424		
Kette		1,5 daN / 4,3 cm	2,0 daN / 4,3 cm
Schuss		1,5 daN / 4,3 cm	1,5 daN / 4,3 cm
Wassersäule	ISO 811	> 30 cm	> 40 cm
Farb-wetterechtheit	ISO 105 B04	4	4

Reichenau, den 11. Dezember 2006

Quelle: Ten Cate